

Silexcolor Primer

Fondo a base di silicato di potassio modificato in soluzione acquosa, per la preparazione del supporto prima dell'applicazione dei prodotti della linea Silexcolor



CAMPI DI APPLICAZIONE

Silexcolor Primer è un fondo a base di silicato di potassio modificato in soluzione acquosa da utilizzare come promotore di adesione e per uniformare l'assorbimento del supporto prima dell'applicazione finale delle finiture colorate della linea **Silexcolor**. **Silexcolor Primer**, insieme alle finiture colorate **Silexcolor**, costituisce un ciclo di finitura che garantisce la protezione dei supporti murali dall'aggressione chimica, dai raggi U.V. e dall'umidità in genere, mantenendo inalterata la traspirabilità del supporto e conferendo un effetto estetico altamente decorativo.

Alcuni esempi di applicazione

- Mano di fondo su intonaci a base **Mape-Antique** o **PoroMap**.
- Mano di fondo su intonaci a base cementizia o calce.
- Mano di fondo su intonaci deumidificanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Silexcolor Primer è un fondo a base di silicato di potassio modificato in soluzione acquosa specifico per uniformare l'assorbimento del supporto che deve ricevere il rivestimento **Silexcolor**.

Silexcolor Primer penetra in profondità, nei supporti assorbenti, senza creare pellicola e senza alterare la diffusione del vapore acqueo.

Silexcolor Primer funge da promotore d'adesione per i prodotti della linea **Silexcolor**, favorendo il processo di silicizzazione.

Silexcolor Primer aiuta nel consolidamento del polverino superficiale della superficie da trattare.

Silexcolor Primer è inodore, non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.

AVVISI IMPORTANTI

Non applicare il ciclo **Silexcolor** su supporti verniciati.

Silexcolor Primer deve essere sempre applicato sul supporto prima di procedere alla stesura delle finiture ai silicati **Silexcolor**.

Durante l'applicazione proteggere gli occhi con occhiali e le mani con guanti idonei.

Durante l'applicazione proteggere con idonee mascherature le parti contigue da non trattare (serramenti, vetri, piastrelle, etc.), al fine di evitarne il contatto con **Silexcolor Primer**, che potrebbe macchiare questi supporti in modo indelebile. Durante le fasi di travaso non utilizzare recipienti in vetro o metallo non rivestito.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparazione del sottofondo

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese ed asciutte. Eliminare completamente eventuali tracce di olii o grassi presenti sulla superficie. Chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo.

Molto importante: i supporti devono essere tassativamente esenti da residui di vecchie vernici.

Preparazione del prodotto

Silexcolor Primer è pronto all'uso.

Applicazione del prodotto

Miscelare **Silexcolor Primer** prima dell'uso, e applicarlo con le tecniche convenzionali, a pennello, rullo o spruzzo. Per un'efficiente impregnazione è sufficiente stendere una sola mano.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore.

Silexcolor Primer è sovraverniciabile con le finiture **Silexcolor** dopo 12-24 ore.

Silexcolor Primer



DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido fluido
Colore:	trasparente incolore
Massa volumica (g/cm³):	ca. 0,9
Viscosità di fornitura (+20°C):	30 secondi tazza Ford Ø 4
Residuo secco (%):	14
Conservazione:	12 mesi negli imballi originali
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Pericoli di infiammabilità:	no
Voce doganale:	3209 10 00
DATI APPLICATIVI	
Tempo di asciugamento:	5-6 ore a +20°C
Tempo di attesa per essere sovraverniciato:	24 ore a +20°C
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C

Norme da osservare durante la preparazione e l'applicazione

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono prima dell'essiccamento di Silexcolor Primer con acqua.

CONSUMO

0,1- 0,15 kg/m².

CONFEZIONI

Silexcolor Primer viene fornito in fustini di plastica da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Silexcolor Primer, conservato in luogo asciutto nella confezione originale, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Silexcolor Primer non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei

preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI